



REAKTÍVNE MORIDLO



Moridlo na dosiahnutie sivého odtieňa dubového dreva v troch intenzitách. Produkt pracuje na princípe reakcie zložiek moridla s tanínom, ktorý je obsiahnutý v dubovom dreve. Dosiahnutý sivý odtieň závisí od množstva naneseného moridla a na prirodzenom obsahu tanínu v dreve. Zaschnutú morenú plochu odporúčame ošetriť bezfarebným alebo transparentným Osmo náterom pre interiéru.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Ideálny ako moridlo na nábytok, schodiská, parkety a iné výrobky z dubového dreva.

OBŠIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze vodorozpustných solí kovov a aditív.

FAREBNÉ ODTIENE

- 6656 sivý odtieň, svetlý
- 6657 sivý odtieň, stredný
- 6658 sivý odtieň, intenzívny

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Viskozita 1 – 10 mPa.s

Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu

Bod vzplanutia neaplikuje sa

pH 2 – 3

Balenie: 1,0 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 10 – 15 m², v závislosti od stavu povrchu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: Produkt nepodlieha VOC klasifikácií.

Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Nevystavujte pôsobeniu mrazu alebo teplotám vyšším ako 30 °C!

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch surového dubového dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (max. 18 % vlhkosť dreva). Osmo Reaktivné moridlo je pripravené ihneď na použitie, neriedte. Dobré premiešajte.

Staré nátery je nutné odstrániť až na pôvodné drevo. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu prach z brúsenia zametáním či vysávaním.

Povrchy z plastov, kameňa a podobných materiálov, ktoré nemajú byť morené je nevyhnutné zakryť fóliou. Výsledný farebný odtieň dreva výrazne závisí od charakteristiky dreva, množstva použitého moridla a spôsobu jeho nanášania. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu a to hlavne pri neznámom dreve.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Na malé plochy (nábytok, schodisko) nanášajte moridlo v tenkej vrstve valčekom z mikrovlákna, rovnomerne v smere vlákien dreva a následne dôkladne rozotrite štetcom.

Na veľké plochy odporúčame aplikovať moridlo rozstrekočom a ihneď rozotrieť bavlnenou handričkou. Inak by hrozilo nebezpečenstvo nerovnomerného reagovania zložiek moridla s tanínom obsiahnutým v dreve.

Nechajte schnúť v dobre vetranom priestore približne 3 – 5 hod. Ak je to potrebné, preleštite bielym leštiacim kotúčom tak, aby nedošlo ku poškodeniu moreného povrchu. Po uschnutí odporúčame aplikovať Osmo bezfarebný alebo transparentný náter pre interiéru.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Vyčistite ihneď po použití mydlom a vodou.

DOBA SCHNUTIA

Približne 3 – 5 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Zabezpečte dostatočné vetranie.

UPOZORNENIE

Moridlo reaguje s tanínom obsiahnutým v dubovom dreve. Preto výsledný odtieň závisí od jeho obsahu v dreve. Na dreve z rôznych stromov môže dochádzať k rozdielnym reakciám. Aj po zaschnutí náteru reakcie stále prebiehajú, takže vzhľad ošetrenej plochy sa môže meniť. Následné lokálne opravy s cieľom dosiahnuť jednotný vzhľad sú preto veľmi ťažké. Nerovnomerné rozotretie Osmo Reaktivného moridla alebo pretieranie už ošetrených miest spôsobuje výrazné vzhľadové vady. Použitie moridla na veľkých plochách (napr. parketové podlahy) by mali vykonávať iba skúsení pracovníci, najlepšie vo dvojiciach.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-

chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované apríl 2020