



## UV OCHRANNÝ OLEJ BEZFAREBNÝ EXTRA



Osmo UV ochranný olej bezfarebný Extra je bezfarebný náter na drevo na báze prírodných olejov určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Vďaka otvoreným pórom umožňuje drevu dýchať a znižuje jeho napučanie a zmršťovanie. Odpudzuje vodu. Neodlupuje sa, nepraská a neopadáva. Ako finálny náter na už farebne upravené drevo Osmo UV ochranný olej bezfarebný Extra výrazne predlžuje interval renovácií. Ako samostatný náter po 2 náteroch zabraňuje procesu šednutia na zvislej ploche s ochranným UV faktorom 12 v porovnaní s drevom bez úpravy. Náter obsahuje biocídne účinné látky na ochranu proti napadnutiu plesňami, riasami a hubami. Bez brúsenia jednoducho pretrite. Ľahko sa rozotiera bez viditeľných okrajov pri nanášaní. Počas nanášania nevysychá.

### FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

#### OBLASTI POUŽITIA

Osmo UV Ochranný olej je ideálny na všetky vertikálne drevené plochy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná a okenice; prístrešky pre autá, drevené fasády, balkóny, ploty, pergoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky. Vhodný aj na bambusové tyče (napr. na plotové oplotenie a záhradný nábytok).

#### OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov (slniečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej a ľanový olej), sikaťív (sušidlá), aditív a ďalších prísad. Biocídne účinná látka: 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

#### FAREBNÉ ODTIENE

420 bezfarebný hodvábný polomatný  
1420 bezfarebný matný

#### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,90 – 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: 70 – 100 s, 4 mm podľa DIN 53211

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: nad 55 °C (VbF AIII) podľa DIN 53213

Balenie: 0,75; 2,5 l; 10 l; 25 l

Výdatnosť: 1 l vystačí pri 1 nátere na cca 18 m<sup>2</sup>, v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký,

obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

**Obsah VOC:** EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/e) 400 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 400 g/l.

**Skladovanie:** 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhutne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

### APLIKAČNÉ ÚDAJE

#### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť suchý, čistý a nesmie byť vystavený mrazu (max. vlhkosť dreva 20%). Osmo UV Ochranný olej bezfarebný Extra je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dôkladne premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pómi dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby odstráňte. Hladké povrchy nebrúste jemnejším brúsnyim papierom ako P 120. Odporúčame prvý náter farebným olejom, napr. Jednorazová lazúra, Ochranná olejová lazúra alebo Vidiecka farba. Ak je požadovaná dodatočná preventívna ochrana proti plesni, modraniu a napadnutiu hmyzom, drevo vopred natrite impregnáciou dreva Osmo WR\* – pokiaľ možno zo všetkých strán.

\* Obsahuje biocídy – používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie o výrobku uvedené na obale.

#### SPÔSOBY APLIKÁCIE

Prípravok naneste v tenkej vrstve plochým Osmo štetcom alebo Osmo valčekom z mikrovlákna v smere vlákien dreva a rovnomerne rozotrite. Potom naneste druhú vrstvu. Na pretieranie už farebne upraveného povrchu alebo pri renovácii zvyčajne stačí 1 náter na plochu očistenú od nečistôt. Výsledný náter závisí od stavu podkladu, preto je nevyhnutné vykonať skúšobný náter.

#### ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Osmo Čističom štetcov (neobsahuje benzén).

#### DOBA SCHNUTIA

Cca 12 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení dobre vetrajte.



## UPOZORNENIE

Na renováciu nepoškodených náterov v závislosti od vystavenia poveternostným vplyvom po cca 3-4 rokoch očistite a 1x znovu natrite Osmo UV ochranným olejom bezfarebným Extra.

Pri plochách vystavených silnému pôsobeniu poveternostných vplyvov a tiež pri vodorovných plochách, z ktorých nemôže stekať voda, ako napr. terasy, hlavy stĺpov, okenné parapety, sedacie plochy nábytku, sa musí zásadne počítať s kratšími intervalmi renovácie. Osmo UV ochranný olej bezfarebný Extra nie je vhodný ako samostatný náter na terasy. Ak už došlo k zošednutiu, je potrebné plochu odšedieť prípravkom Osmo Odšedňovač dreva a znovu 2x natrieť Osmo UV ochranným olejom bezfarebným Extra. Aby sa dosiahol UV ochranný faktor 12, je potrebné naniesť 2 vrstvy Osmo UV ochranného oleja .

Pri iba 1 nátere na drevo bez predchádzajúcej povrchovej úpravy sa výrazne skraca trvanlivosť. Osmo UV ochranný olej bezfarebný Extra vykazuje na základe vysokého obsahu oleja ako konečný náter na bielych podkladoch mierne zožltnutie. Preto odporúčame ako konečný náter na už bielo upravené plochy Osmo Ochrannú lazúru 900 bielu. Oleje zosilňujú prirodzený farebný odtieň dreva (trvalý mokrý efekt)

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A LIKVIDÁCIA

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Obsahuje 3-jódprop-2-nylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

**POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).**

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

### LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

# RENOJAVA



### RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A  
080 01 Prešov  
Slovensko  
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

### Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 905 941 984  
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:  
Po – Pi: 7:00 – 17:00  
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

### Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199  
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované júna 2026